THE ORIGINAL

RhinoRoof® U10

*Para usar bajo Tejas Asfálticas, Tejas de madera, Tejas de Fibrocemento, Tejas Metálicas.

MEMBRANA SINTÉTICA ESPECIAL PARA TECHOS

RhinoRoof®U10 es una barrera contra el aire, el agua y el vapor, por lo que debe instalarse sobre espacios con una ventilación adecuada (Techumbres con sistema de ventilación). Siga todas las normas de construcción de su región geográfica para su tipo de estructura, puesto que se le considera una barrera contra el vapor. Para usos bajo teja asfaltica, teja de madera, tejas de fibrocemento, tejas metalicas y techos metalicos residenciales.

- Fácil instalación, más liviano.
- Superficie transitable con fibra de agarre antideslizante.
- Recubrimiento posterior antideslizante de última generación
- Alta resistencia al desgarre
- No exuda aceites y no contiene materiales peligrosos
- Resistente al viento, lluvia y nieve
- No absorbe humedad, permanece liso, sin ondulaciones
- Protección reforzada a rayos UV- 30 días.
- Construcción sintética, inerte al crecimiento de moho.
- Gran flexibilidad a bajas temperaturas
- Cumple ASTM D4869 & D226 Tipos I y II.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LONGITUD DE ROLLO
37,4 m 123 pies

ANCHO POR ROLLO
1,07 m / 42 pulgadas

SUPERFICIE POR ROLLO
40 m2

PESO POR ROLLO
3,9 kg

DIMENSIONES DEL ROLLO
Diamentro: 0,11m + -10%
Largo: 1,07 m

DATOS TÉCNICOS RHINOROOF™ U10

PRUEBAS Y ESTÁNDARES	VALOR TÍPICO RhinoRoof™ U10
Permeabilidad ASTM E 96	0.05 perms
Transmisión Agua ASTM D4869	Pass
Resistencia al Desgarre ASTM D4533	MD 26 lbs (12 kg) CD 24 lbs (11 kg)
Resistencia a la Tensión ASTM D751	MD 84 lbs (38 kg) CD 66 lbs (30 kg)
Resistencia al Reviente ASTM D751	130 psi (897 kPa)
Elongación ASTM D751	MD 20% CD 20%
Pero por m² ASTM 5261	93 gr/m²
Espesor Nominal ASTM 1777	6,5 mils (0.17 mm)
Rango de Servicio	-40°F to 240° F (-40°C t° 115 °C)

RhinoRoof®U10 se fabrica de acuerdo a las normas nacionales de origen que permiten variaciones no criticas en pesos y medidas. Los datos de los ensayos se basan en un promedio tomado en varias series de producción y no deben considerarse o interpretarse como valores máximos o mínimos. Los valores son datos típicos y todos los valores +- 10% no limitan las especificaciones. 2017 Interwrap Inc. Todos los derechos reservados.

OWENS CORNING ®

TRANSACO.S.A
OFICINA CENTRAL - SHOWROOM - VENTAS
VALENZUELA CASTILLO 1078 - PROVIDENCIA
SANTIAGO, CHILE
TEL: (56) 2 27 977 700

WWW.TRANSACO.CL

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
AV. VIZCAYA 16,701-3 / PUDAHUEL
COND. PARQUE SANTIAGO PONIENTE SECTOR 3
TEL: (56) 2 27 977 732

TRANSACO
Una compañía Owens Corning