




ULTRA FIELTRO

Membrana Hidrófuga Respirante

Membrana Hidrófuga Respirante, resistente a la ruptura y a radiación UV, compuesta de 3 capas; Polimero + Poleofin Microporo + Polimero Alta Densidad, diseñada para ser utilizada como Membrana Secundaria de aplicación múltiple, en todo tipo de construcción; Residencial, Comercial e Industrial, como componente de elementos constructivos, tales como, Muros, Pisos, Tabiques Perimetrales, Techumbres o donde se requiera impedir la infiltración de agua o vientos y asegurar respirabilidad efectiva, (evacuación del vapor de agua húmedo desde el interior de un recinto habitable). Membrana Resistente al Agua, Viento Fuerte y de Superficie Antideslizante.



Presentación:

Cantidad m² por rollo:

Peso Rollo:

Rollo de 1,30 m Ancho x 31 m Largo

40,3 m²

4,3 Kg

DATOS TÉCNICOS	STANDARD DE TESTEO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN
Peso específico (Masa por unidad de área)	En 1849	Gr/m ²	100 +/- 10%
Impermeabilidad al Agua (200 mm H ₂ O)/2h	En 1928-2002 M A	W1	Impermeable
Transmisión de Vapor de Agua	En 1931	Gr/m ² - 24 h	2.250
Resistencia a la Tensión (CD) Transversal	En 12311-1	N/50 mm	115 +/- 10%
Resistencia a la Tensión (MD) Longitudinal	En 12311-1	N/50 mm	150 +/- 10%
Resistencia a la Ruptura (CD) Transversal	En 12310-1	N	60 +/- 10%
Resistencia a la Ruptura (MD) Longitudinal	En 12310-1	N	70 +/- 10%
Reacción al fuego	En 13501- 1: 2002 EN11925-2		
Flexibilidad a baja temperatura a -20 °C	PN- EN 1109:2001		Sin Grietas
Resistencia al envejecimiento Artificiada Radiación a UV 336 hrs/ a 50°C a Alta T° 70°C por 90 días	PN-EN 13859- 1 + A1: 2008 Annex C PN-EN 1297:2006 PN-EN 1297:2002		Producto sin rasguños, grietas. Ampollas, hendiduras, hoyos y otros defectos posibles.

* Las especificaciones anotadas en los datos técnicos listados en el cuadro superior, corresponden textualmente a la información entregada por fabricante en fiel concordancia con los reportes de los ensayos identificados a continuación.

Fabricante: Ningho Shangan Building Material Co. Ltd.

Importador: TRANSACO S.A



TRANSACO.S.A

OFICINA CENTRAL - SHOWROOM - VENTAS
SAN CRESCENTE 81 PISO 7, LAS CONDES
SANTIAGO, CHILE
TEL: (56) 2 27 977 700

WWW.OWENSCORNING.COM
WWW.TRANSACO.CL

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

AV. VIZCAYA 16,701-3 / PUDAHUEL
COND. PARQUE SANTIAGO PONIENTE SECTOR 3
TEL: (56) 2 27 977 732

TRANSACO

Una compañía Owens Corning